



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Poresta® Profi Flex



Beschreibung

Der Poresta® Profi Flex ist ein zementärer Kleber zur Untergrundverklebung. Das Produkt wird für die Montage der Poresta® bodenebenen Duschsysteme und Unterbauelemente im Innenbereich eingesetzt.

Poresta® Profi Flex – Produkteigenschaften

- wasserfest
- hydraulisch schnell erhärtend
- hohe Frühfestigkeit
- standfest
- sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- kunstharzvergütet
- lange Einlegezeit
- spachtelfähig
- chromatarm gem. REACH

Poresta® Profi Flex – technische Eigenschaften

- Topfzeit: ca. 45 Minuten bei +20 °C
- Offene Zeit (EN 1346):¹ ca. 15 Minuten
- Begehbar: nach ca. 3 Stunden
- Verarbeitungs- (Luft-) temperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: im ausgehärteten Zustand -20 °C bis +80 °C
- Materialverbrauch (Pulver): bei 6 mm Zahnung ca. 2,1 kg/m²
bei 8 mm Zahnung ca. 2,6 kg/m²
bei 10 mm Zahnung ca. 3,1 kg/m²

¹Die offene Zeit unterliegt temperatur- und baustellenabhängigen Schwankungen. Daher den aufgezogenen Fliesenkleber mit dem Finger auf Benetzungsfähigkeit prüfen.

Produktdatenblatt

Poresta® Profi Flex

Anwendungsbereiche

Poresta® Profi Flex eignet sich für die Verklebung von:

- Poresta® bodenebenen Duschsystemen
- Poresta® Unterbauelementen

Untergründe

Poresta® Profi Flex eignet sich auf:

- Beton (mindestens 6 Monate alt)
- WU-Beton
- Zementestrichen
- Poresta® bodenebenen Duschsystemen
- Poresta® Unterbauelementen

Poresta® Profi Flex darf nicht für das Befliesen auf Poresta® bodenebenen Duschsystemen angewendet werden.

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.
- Er sollte den Anforderungen der DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, entsprechen.
- Es gelten die Anforderungen der DIN 18157.

Mischungsverhältnis

- Für 10,0 kg Poresta® Profi Flex ca. 2,5 l Wasser

Verarbeitungsempfehlung

- Poresta® Profi Flex in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser homogen anmischen. Empfohlen wird die Benutzung einer Rührmaschine mit 600 min⁻¹.
- Nicht mehr Material anmischen als innerhalb von 45 Minuten verarbeitet werden kann.
- Den Verlegemörtel mit einem geeigneten Zahnglätter aufziehen und abkämmen. Das Verlegegut in das frische Kleberbett einschieben und eindrücken, bevor die Hautbildung einsetzt. Mörtelreste entfernen.
- Mit Poresta® Profi Flex können Unebenheiten bis zu 5 mm ausnivelliert werden.
- Bereits anziehendes Material nicht mit Wasser aufrühren oder mit Pulver mischen.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.
- Poresta® Profi Flex eignet sich für das Floating-, das Buttering- und das kombinierte Floating-Buttering Verfahren nach DIN 18 157.

Produktdatenblatt

Poresta® Profi Flex

Verpackung

- 10,0 kg Gebinde

Lagerung

- Poresta® Profi Flex kühl und trocken lagern
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.

GISCODE

- ZP1 - Zementäre Produkte, chromatarm

Hinweis

- Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen.
- Poresta® Profi Flex enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.
- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.
- Poresta® Profi Flex während der Verarbeitung vor hohen Temperaturen, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen, da hierdurch die offene Zeit stark beeinflusst wird. Die Hautbildung ist zu beachten.