



[DE]

Fachgerechte Anwendung von Kupferrohren in der Haustechnik

Produktprogramm

- SANCO®
- WICU®





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Inhalt

● A	Anwendungsgebiete	02
A 1	SANCO® und WICU®	02
● B	Fachgerechte Planung und Ausführung der Installationen mit SANCO® und WICU®	02
● C	Richtige Materialauswahl	03
C 1	Installationen mit SANCO® und WICU®	03
C 1.1	Kapillarlötfittings aus Kupfer und Kupferlegierungen	04
C 1.2	Hart- und Weichlote sowie Flussmittel	05
C 1.3	Pressverbinder	06
C 1.4	Steckfittings	06
● D	Fachgerechte Rohrverbindungen und -verarbeitung	07
D 1	SANCO® und WICU®	07
D 1.1	Löt- und Pressverbindungen	07
D 1.2	Schweißverbindungen	09
● E	Fachgerechte Verlegung, Inbetriebnahme und Bestimmungsgemässer Betrieb bei Anwendung von SANCO® und WICU®	10
E 1	SANCO® und WICU®	10
● F	Besondere Hinweise beim Einsatz von SANCO® und WICU® Rohren	11
F 1	SANCO® und WICU® in Trinkwasser-Installationen	11
F 2	Verarbeitung von SANCO® und WICU®	12
● G	Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen mit SANCO® und WICU®	13
G 1	Inbetriebnahme bei längeren Stillstandszeiten	13
● H	Wasserbehandlungen	14
● I	Technischer Beratungsdienst	14
● J	HME Copper Germany GmbH als Partner der Planer und Verarbeiter	14
● K	Fazit	14

Anwendungsgebiete, Planung und Ausführung

■ A. Anwendungsgebiete

Bei den zu beachtenden Regelwerken gelten stets die aktuellen Ausgaben. Für SANCO® und WICU® Trinkwasserrohre finden die zwischen HME und dem ZVSHK (seit 01.09.2005) abgeschlossenen Haftungsübernahmevereinbarungen mit Zusatzvereinbarungen Anwendung.

■ A.1 SANCO® und WICU®

SANCO® und WICU® können entsprechend den Regelwerken in allen Bereichen der Haustechnik eingesetzt werden. Zu weiteren Einsatzgebieten sprechen Sie uns bitte an.

- Trinkwasser (warm und kalt) entsprechend TrinkwV und DIN 50930-6, DIN 1988/DIN EN 806 bei HME aktuelle Wasseranalyse bewerten lassen
- Heizwasser nach VDI 2035, VOB Teil C DIN 18380, DIN EN 1254, DIN EN 12828, EnEV
- Regenwasser nach DIN 1989, darüberhinaus sind weitere Hinweise in dem entsprechenden ZVSHK-Merkblatt und dem DKI-Sonderdruck, S. 174, zu diesem Thema zu beachten
- Erdgas nach TRGI 2018 (DVGW 600)
- Flüssiggas nach TRF 2012, TRR 100, DVGW GW392

Hinweis zu Flüssiggas:

Bei SANCO®- und WICU®-Rohren für Leitungen dieser Anwendungen mit einem Betriebsdruck > 0,1 bar und die den Anforderungen der BetriebSichV unterliegen, sind besondere Kennzeichnungen und Gütenachweise zu beachten.

Ferner:

Kupferrohre der Festigkeitsstufe R 290 (hart, in Stangen) dürfen für Betriebsdruck > 0,1 bar nur verwendet werden, wenn der Hersteller im Beiblatt des VdTÜV-Werkstoffblattes 410 aufgeführt ist. HME ist in diesem Beiblatt aufgeführt und stellt auf Anfrage diese Qualitäten mit entsprechender Kennzeichnung und Abnahmeprüfzeugnis zur Verfügung.

- Heizöl nach TRbF 50 TRÖL und DIN 4755
- Thermische Solaranlagen (SANCO®) nach DIN EN 12975, DIN EN 12976, DIN EN 12977 und DIN 4757, darüberhinaus sind weitere Hinweise im DKI-Informationsdruck i160 zu beachten.

■ B. Fachgerechte Planung und Ausführung der Installationen mit SANCO® und WICU®

Planung, Ausführung und bestimmungsgemäße Betriebsweise der Installation nach oben angegebenen anwendungstechnischen Regelwerken und die DKI- Informationsdrucke i 158 und i 156 enthalten hierzu wesentliche Hinweise.

Auf genaue Rohrnetzberechnung achten. Überdimensionierungen vermeiden (DIN 1988/DIN EN 806).

Das Material

■ C. Richtige Materialauswahl

Werkstoffe, Bauteile und Apparate für die Hausinstallationen müssen im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie/Bauproduktenverordnung und, soweit verfügbar, in Übereinstimmung mit Europäischen harmonisierten Normen oder Europäischen Technischen Zulassungen (ETA) mit CE gekennzeichnet sein. Liegen beide nicht vor, muss die Kennzeichnung den nationalen Normen oder dem DVGW-Regelwerk entsprechen. Wenn Bauteile zur Anwendung kommen sollen, für die Güteanforderungen nach technischen Regeln nicht bestehen, dürfen dafür nur Produkte eingesetzt werden, für die, auch bezüglich des Korrosionsschutzes, ausreichende Eignung nachgewiesen ist.

SANCO® und WICU® haben hinsichtlich des Korrosionsschutzes ihre Eignung nachgewiesen und besitzen für den Trinkwasser- und Gasbereich die DVGW-Kennzeichnung. Produkte, über die eine Haftungsübernahmevereinbarung mit dem ZVSHK besteht, sind zu bevorzugen.

UBA Positivliste:

Seit April 2017 dürfen metallische Werkstoffe in Trinkwasseranlagen nur noch eingebaut werden, wenn diese von der UBA (Umwelt-Bundesamt) auf ihre hygienische Eignung geprüft und zugelassen sind. Zugelassene Werkstoffe sind in der von der UBA herausgegebenen „Positivliste der trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffe aufgeführt“. Die für unsere Kupferrohre verwendete DHP Kupfersorte ist seit Inkrafttreten der Verordnung in der Positivliste der UBA gelistet.

■ C.1 Installationen mit SANCO® und WICU®

SANCO® und WICU® sind korrosionsgeschützt. Sie werden nach eigens entwickelten und patentierten Verfahren hergestellt. Für SANCO® und WICU® werden deutlich bessere Werte für die Beschaffenheit der Rohrinnenoberflächen erreicht, als sie in den Regelwerken, DIN EN 1057, DVGW-Arbeitsblatt GW 392 und den Gütebedingungen der Gütegemeinschaft Kupferrohre e.V. als Mindestanforderungen festgeschrieben sind. SANCO® und WICU® haben darüberhinaus bei langjährigen Feldversuchen selbst in korrosionskritischen Wässern ihre Beständigkeit nachgewiesen.

Für SANCO® und WICU® besteht seit dem 01.09.1977 eine Gewährleistungsvereinbarung mit dem ZVSHK, die sich bewährt hat. Diese ist ab 01.09.2005 durch eine Haftungsübernahmevereinbarung (mit ZVSHK) ersetzt worden.

SANCO®

SANCO® bietet ein »volles Programm«. Sowohl die im DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für die Gas- und Wasserinstallation ausgewählten Rohrabmessungen als auch ergänzende Standardabmessungen für die Haustechnik sind lieferbar.

Lieferprogramm:

in geraden Längen von 5 m

- 6x1 bis 10x1 und 35x1,2 bis 267x3 mm

Festigkeit: R 290 (hart)

- 12x1 bis 28x1,0 mm

Festigkeit: R 250 (halbhart)

in Ringen von 25 oder 50 m

- 6x1 bis 22x1 mm

Festigkeit: R 220 (weich)

Das Material

WICU®-System

WICU®Rohr

Werkseitig isoliert mit bewährtem Kunststoff-Stegmantel, äußerer Korrosionsschutz entsprechend DIN 30672, Beanspruchungsklasse B und DIN EN 12068.

Lieferprogramm:

in geraden Längen von 5 m

- 12x1 bis 54x2 mm
- Festigkeit: R 290 (hart)

in Ringen von 25 m oder 50 m

- 8x1 bis 22x1 mm
- Festigkeit: R 220 (weich)

WICU®-Rohr für Flüssiggasanlagen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204

* Werkseitig isoliert mit bewährtem Kunststoff-Stegmantel, äußerer Korrosionsschutz entsprechend DIN 30672, Beanspruchungsklasse B und DIN EN 12068.

Lieferprogramm:

in geraden Längen von 5 m

- 12x1 bis 54x2 mm
- Festigkeit: R 290 (hart)

in Ringen von 25 m

- 15x1 bis 22x1 mm
- Festigkeit: R 220 (weich)

WICU®Flex

Werkseitig wärmedämmend mit flexiblem PE-Schaum mit äußerer PE-Strukturfolie, Schichtdicke 6 mm, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

Lieferprogramm:

in Ringen von 25 m

- 12x1 bis 22x1 mm
- Festigkeit: R 220 (weich)

**) Es ist werkseitig ummantelt (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 bzw. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1).*

C.1.1 Kapillarlöt fittings aus Kupfer und Kupferlegierungen

Kapillarlöt fittings nach DIN EN 1254, Teil 1 und 4, bzw. DVGW-Arbeitsblättern GW 6 und GW 8 mit Gütezeichen RAL und DVGW-Zeichen. Herstellerempfehlung für Fittings:

Über diese Produkte liegen Gewährleistungs- bzw. Haftungsübernahmevereinbarungen mit dem ZVSHK vor.

■ C.1.2 Hart- und Weichlote sowie Flussmittel

Nach DVGW-Arbeitsblatt GW 2 (auf richtige Kennzeichnung nach GW 2 auf der Verpackung ist zu achten!). Die Lote sind genormt: Weichlote nach DIN EN ISO 9453 und DVGW-Arbeitsblatt GW 2. Hartlote nach DIN EN ISO17672 und DVGW-Arbeitsblatt GW 2.

Flussmittel

Flussmittel zum Hartlöten müssen DIN EN 1045, Typ FH10, und DVGW-GW 7 entsprechen. Flussmittel zum Weichlöten müssen DIN EN 29454-1, Typen 3.1.1 (F-SW21), 3.1.2 (F-SW22), 2.1.2 (F-SW25), und DVGW-GW 7 entsprechen.

Flussmittel gemäß DVGW-GW 7 sind kaltwasserlöslich und ausspülbar.

Lotpasten sind wie Flussmittel anzuwenden. Sie müssen DVGW-GW 2 und DVGW-GW 7 entsprechen.

Hinweis: Beim Löten mit Lotpasten ist zusätzlich das gleiche Lot, wie in der Paste enthalten, zuzuführen.

Herstellerempfehlung für gütegeprüfte Weich- und Hartlote sowie Flussmittel:

Chemet GmbH, Staudt

Umicore AG & Co. KG Business Line BrazeTec, Hanau

■ Übersicht über Lote und Flussmittel und deren hauptsächliche Einsatzmöglichkeiten

Lote	Schmelzintervall °C	Arbeits-temperatur ca. °C	Flussmittel	Trinkwasser kalt ¹⁾	Trinkwasser warm ¹⁾	Heizanlage ³⁾	Erd-/Stadtgas	Flüssiggas	Heizöl	Regenwasser ¹⁾	Thermische Solaranlagen	Lötverfahren
S-Sn97Ag3	221–224	230	Typ 3.1.1	X	X	X	–	–	–	X	–	weichlöten
			Typ 3.1.2									
S-Sn97Cu3	227–310	240	Typ 2.1.2	X	X	X	–	–	–	X	–	
AG 134	630–730	710	Typ FH 10	X	X	X	X	X	X	X	X	hartlöten
AG 244	675–735	730		X	X	X	X	X	–	X	X	
AG 145	640–680	670		X	X	X	X	X	X	X	X	
CuP 279 ⁴⁾	645–825	740		X	X	X	X	X	X	X	X	
CuP 179 ⁴⁾	710–890	760	2)	X	X	X	X	X	X	X	X	

1) Beim Hartlöten von Trinkwasser-Installationen sind die Einsatzbeschränkungen nach DVGW-GW 2, Punkt 5, einzuhalten.

2) Beim Hartlöten Kupfer an Kupfer mit den Loten CuP 279 und CuP 179 kann ohne Flussmittel gelötet werden. Bei der Verbindung Kupfer-Messing oder Kupfer-Rotguss muss Flussmittel Typ FH10 eingesetzt werden.

3) Das Weichlöten von Heizanlagen ist bis 110°C Dauerbetriebstemperatur zulässig.

4) Dort, wo Faulgas, Schwefelwasserstoff oder ähnliche Verbindungen auftreten können, ist die Anwendung dieser Lote nicht zulässig (z.B. in Tieraufzuchtbetrieben, Stallungen, Kläranlagen).

Das Material

■ C.1.3 Pressverbinder

SANCO® und WICU® in Trinkwasser- (kalt und warm), Gas- und Heizanlagen können mit Pressverbindern aus Metall verbunden werden. Voraussetzung für Deutschland ist, dass die Pressverbinder den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 534 für Trinkwasser- und DVGW-VP 614 für Gas-Installationen entsprechen und dass die Prüfungen mit Kupferrohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392 in den dort vorgesehenen Festigkeitsstufen durchgeführt wurden. Pressverbinder für Trinkwasser- und Gas-Installationen müssen ein DVGW-Prüfzeichen besitzen.

■ C.1.4 Steckfittings

SANCO® und WICU® können in Deutschland in Trinkwasser- und Heizanlagen mit Steckverbindungen aus Metall gemäß pr EN 1254-6 und nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass diese Produkte für die Trinkwasser-Installation ein DVGW-Prüfzeichen aufweisen.

Fachgerechte Rohrverbindungen und -verarbeitung

D. Fachgerechte Rohrverbindungen und -verarbeitung

D.1 SANCO® und WICU®

Kupferrohrverbindungen sind nach DVGW-Arbeitsblatt GW 2 auszuführen. Danach sind für SANCO® und WICU® entsprechend den jeweiligen Regelwerken anwendbar:

Lösbare Verbindungen:

Verschraubungen mit Lötanschluss
Klemmverschraubungen, metallisch und weich dichtend
Rohrkupplungen
Flansche

Nicht lösbare Verbindungen:

Weichlöten
Pressverbindungen
Steckverbindungen

Besonders bei Lötverbindungen zu beachten:

- bei Trinkwasser-Installationen und Regenwassernutzungsanlagen sind bis zur Abmessung 28x1,0 mm die Hinweise von DVGW-GW 2, Punkt 5, zu berücksichtigen (Vermeidung wärmebehandelter Zonen, z. B. durch Weichlöten, Pressen)
- richtige Lötnahtvorbereitung nach DVGW-GW 2
Hinweis: Auch Hartlötstellen sind nach DVGW-GW 2 vorher zu reinigen
- richtige Brennerauswahl treffen, Brenner nach Rohrdurchmesser auswählen
- richtige Flammeinstellung unter Beachtung der Brennergröße
- richtige Brennerführung
- keine Überhitzung der Lötstelle
- Einstellung des Manometerdruckes nach Brennergrößen (siehe Tabelle):

Brennerart	Brennergröße	Kupferrohr Außen-Ø in mm	Druck in bar Azetylen: 0,3–0,5 Sauerstoff
Anwärm Brenner (sind zu bevorzugen)	3	12–22	2,5
	4	28–35	2,5–3,0
	6	42 >	bis 5,0
Schweißsätze	2–4	12–22	2,5
	4–6	28–54	3,0

D.1.1 Löt- und Pressverbindungen

Ausführung von Kupferrohlöt- und Pressverbindungen nach den Anwendungsregelwerken der Hausinstallation. Vorbereitung und Durchführung der Verbindungen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 2. Für alle Press- und Steckverbindungen sind zusätzlich die Hersteller-Montageanleitungen zu beachten.

Fachgerechte Rohrverbindungen und -verarbeitung

Anwendung	mögliche Lötverfahren		Art der Verbindung							
	weich	hart	Lötverbindung mit Fitting nach DIN EN 1254 Lötverfahren		handwerklich hergestellte Muffenverbindungen Lötverfahren		T- und Schrägabgänge Lötverfahren		Pressverbindungen	Steckverbindungen
			weich	hart	weich	hart	weich	hart		
kaltes und erwärmtes Trinkwasser DIN 1988 ¹⁾	x	x ab 35 x 1,2 mm	x	x ab 35 x 1,2 mm	x	x ab 35 x 1,2 mm	–	x ab 35 x 1,2 mm	x	x ⁴⁾
Regenwasser ¹⁾	x	x ab 35 x 1,2 mm	x	x ab 35 x 1,2 mm	x	x ab 35 x 1,2 mm	–	x ab 35 x 1,2 mm	x	x ⁴⁾
Heizanlagen	x bis 110 °C	x	x	x	x	x	–	x	x	x ⁴⁾
Gas TRGI 2008	–	x	–	x	–	x	–	–	x ²⁾	–
Flüssiggas TRF 2012 ≤ 0,1 bar	–	x	–	x	–	–	–	–	x ³⁾	–
Flüssiggas TRF 2012 > 0,1 bar TRR 100	–	nur bis 35 x 1,2 mm	–	x	–	–	–	–	x ³⁾	–
Heizöl DIN 4755, TRÖL	–	x	–	x	–	–	–	–	x ³⁾	–
Thermische Solaranlagen	–	x	–	x	–	x	–	x	x ⁵⁾	–

¹⁾ Beim Löten von Trinkwasser-Installationen ist DVGW-GW 2, Punkt 5, zu beachten.

²⁾ 'Pressfittings müssen ein spezielles, für die Gasanwendung zugelassenes Dichtelement besitzen, die Fittings sind gelb gekennzeichnet.

³⁾ Verwendung von Pressfittings, Herstellerhinweise sind zu beachten.

⁴⁾ Verwendung von Steckverbindern, Herstellerhinweise sind zu beachten.

⁵⁾ Die Dichtelemente der Pressverbindungen müssen hohen Temperaturen widerstehen. Herstellerhinweise sind zu beachten.

■ D.1.2 Schweißverbindungen

Das Schweißen ist für Rohrverbindungen mit und ohne Schweißfittings zulässig. Für Schweißverbindungen ist eine Rohrwanddicke von mindestens 1,5 mm erforderlich. Schweißfittings in Anlehnung an DIN 2607 mit gleichen Wanddicken wie die der zu verbindenden Rohre.

Schweißverfahren

Folgende Schweißverfahren können angewendet werden:

a) Gasschmelzschweißen b) Schutzgasschweißen (MIG, WIG)

Schweißzusätze

Es sind folgende Schweißzusätze nach DIN EN ISO 24373 zu verwenden:

S-Cu 1897 (Kennzeichnung CuAg 1) 1070–1080°C

S-Cu 1898 (Kennzeichnung CuSn 1) 1020–1050°C

Flussmittel zum Schweißen

Flussmittel sind nicht erforderlich. Es können jedoch Flussmittel nach DIN EN 1045, Typen FH 21 und FH 30, verwendet werden.

Fachgerechte Verlegung, Inbetriebnahme und bestimmungsgemäßer Betrieb

■ E. Fachgerechte Verlegung, Inbetriebnahme und bestimmungsgemäßer Betrieb bei Anwendung von SANCO® und WICU®

■ E.1 SANCO® und WICU®

Anwendung	Regelwerke
Trinkwasser	DIN 1988/DIN EN 806, DIN 50930-6, und TrinkwV; bei HME aktuelle Wasseranalyse bewerten lassen
Regenwassernutzungsanlagen	DIN 1989, ZVSHK-Merkblatt, DKI-Sonderdruck, S.174
Erdgas	TRGI 2018
Heizanlagen	VDI 2035, VOB Teil C DIN 18380 und EnEV
Heizöl	TRÖL, TRbF 50, DIN 4755
Flüssiggas*	TRF 2012/TRR 100
Thermische Solaranlagen (SANCO® und WICU® Eco)	DIN EN 12975, DIN EN 12976, DIN EN 12977, DIN 4757 DKI-Informationsdruck i 160

Beim Zusammenbau mit verzinkten Stahlrohren im Trinkwasser ist Kupfer immer in Fließrichtung nach dem verzinkten Stahl einzusetzen. Diese Regel gilt nicht bei geschlossenen Anlagen wie Heizungsanlagen (kein kontinuierlicher Sauerstoffzutritt).

Hinweis

* Bei SANCO® und WICU® für Leitungen dieser Anwendungen mit einem Betriebsdruck > 0,1 bar und die den Anforderungen der BetriebSichV unterliegen, sind besondere Kennzeichnungen und Gütenachweise zu beachten.

Fachgerechte Verlegung, Inbetriebnahme und bestimmungsgemäßer Betrieb

■ F. Besondere Hinweise beim Einsatz von SANCO® und WICU® Rohren

Allgemein

Die Wasserversorger (WVU) sind gesetzlich verpflichtet, Trinkwasser gemäß den "Allgemein anerkannten Regeln der Technik" den Betreibern von Versorgungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Auch Trinkwässer aus Anlagen von Einzel- und Eigenwasserversorgungen haben diese Anforderungen zu erfüllen.

Trinkwasser als unser wichtigstes Lebensmittel darf bis zur Entnahmestelle des Verbrauchers keine unzulässigen Qualitätseinbußen erleiden. Bekanntermaßen ist aber die Haltbarkeit von Lebensmitteln begrenzt. Mikrobielle Vorgänge können hier ebenso von Einfluß sein wie solche von Werkstoffen des Verpackungsmaterials. Aus diesem Grund darf Wasser, das längere Zeit in der Trinkwasser-Installation (unabhängig vom Werkstoff) nicht erneuert wurde, grundsätzlich nicht zur Zubereitung von Nahrungsmitteln verwendet werden.

Die Anforderungen an Trinkwasser sind reglementiert und sind in jeder Trinkwasser-Installation einzuhalten. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass in jeder Installation Bauteile der verschiedensten Werkstoffe eingebaut sein können, deren Einsatzbereiche nicht generell gleich sind. Um dies hinsichtlich des Materialeinflusses auf Trinkwasser im Hinblick auf die Eigenschaft als einwandfreies Lebensmittel bewerten zu können, werden Wasseranalysen mit Kenndaten gemäß DIN 50930-6 benötigt. In dieser Norm werden die Einsatzbereiche von Werkstoffen in Trinkwasser beschrieben.

Einsatz von Kupferrohren in Trinkwasseranlagen

Bei Einsatz von Kupferrohren in der Trinkwasserinstallation muss das durch das Wasserunternehmen bereitgestellte Wasser eine der folgenden Anforderungen nach DIN EN 50930-6 erfüllen:

ph Wert $\geq 7,4$

oder:

ph Wert $\geq 7,0$ und der TOC Wert $\leq 1,5$ mg pro Liter.

Ist eine dieser beiden Vorgaben erfüllt, ist nach der oben genannten DIN der Einsatz von Kupfer als Rohrwerkstoff für Trinkwasseranlagen zugelassen. Ebenso müssen Werkstoffe für neue Trinkwasser-Installationen so ausgewählt werden, dass Schutzmaßnahmen durch eine Trinkwasserbehandlung nicht erforderlich sind (siehe DIN 50930-6). Hinsichtlich einer Wasserbehandlung zur Vermeidung/Verminderung der Steinbildung sind die Vorgaben der DIN 1988-200 einzuhalten.

■ F.1 SANCO® und WICU® in Trinkwasser-Installationen

SANCO® und WICU® können für die meisten Trinkwässer verwendet werden. Die Ermittlung der Einsatzbedingungen der Werkstoffe für den Trinkwasserbereich verlangt die Bewertung aktueller Wasseranalysen (keine Wasserproben) und ist sehr komplex. Wir beraten Sie gerne, wenn Sie uns eine aktuelle Wasseranalyse übersenden.

Einsatz- und Verarbeitungshinweise

■ F.2 Verarbeitung von SANCO® und WICU®

Bei dem Verbinden von SANCO® und WICU® durch Löten ist in Trinkwasser-Installationen und Regenwassernutzungsanlagen nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 2, Punkt 5.1, folgendes zu berücksichtigen:

1. Trinkwasser-Installationen im Abmessungsbereich bis 28x1,0 mm sind weichzulöten.
2. Warmbiegen, Weichglühen zum Aufmuffen und zum Aushalsen sind im Abmessungsbereich bis 28x1,0 mm nicht zulässig.
3. Das Hartlöten ist für Rohrverbindungen mit und ohne KapillarlötfitTINGS größer 28x1,0 mm zulässig.

Gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt GW 2 sind weitere Verbindungsarten zulässig. Zum Beispiel die Anwendung der Pressverbindung ist hier eine wirtschaftliche Alternative.

Inbetriebnahme

■ G. Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen mit SANCO® und WICU®

Den Inbetriebnahmeverhältnissen einer Trinkwasser-Installation kommt aus Gründen der Hygiene und der Betriebssicherheit besondere Bedeutung zu. Es sind die entsprechenden Maßnahmen nach DIN 1988/DIN EN 806 zu berücksichtigen.

Normalerweise erfolgt die Inbetriebnahme mit folgenden Schritten:

1. Feinfilter einbauen (Filter nach DIN EN 13443-1)
2. Gegebenenfalls Demontage von empfindlichen Regel- oder Sanitärarmaturen durchführen
3. Erstbefüllung der Leitung mit filtriertem Trinkwasser aus dem Netz des WVU und vollständige Entlüftung
4. Bei der Dichtheitsprüfung unterscheidet man nach zwei Verfahren: A. die Dichtheitsprüfung mit Wasser (Nass- Druckprobe) und B. die Dichtheitsprüfung mit ölfreier Luft oder inerten Gasen (Trocken-Druckprobe). Aus hygienischen Gründen ist die Trocken-Druckprobe der Nass-Druckprobe vorzuziehen. Die entsprechenden Vorgaben nach DIN 1988, DIN EN 806-4 sowie dem Merkblatt des ZVSHK „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas, oder Wasser sind dabei einzuhalten.
5. Spülen der Leitung mit filtriertem Trinkwasser nach EN 806-4 bzw. unter Berücksichtigung der Kriterien des ZVSHK-Merkblattes "Hinweise zur Durchführung von Spülverfahren für Trinkwasser-Installationen" unmittelbar nach der Dichtheitsprüfung
6. Unmittelbare Inbetriebnahme der Anlage
7. Wenn ein System nicht unmittelbar nach der Inbetriebnahme in Betrieb genommen wird, muss es in regelmäßigen Abständen (bis zu 7 Tagen) gespült werden.

Anmerkung:

Spülen der Leitungsanlage

Grundsätzlich sind nach EN 806-4, Teil 2, alle Trinkwasserleitungen unabhängig von der Art des verwendeten Werkstoffes nach ihrer Fertigstellung gründlich zu spülen. Für eine uneingeschränkte Betriebssicherheit müssen folgende Resultate erreicht werden:

- Sicherung der Trinkwassergüte • Vermeidung von Korrosionsschäden
- Reinigung der Rohroberflächen
- Vermeidung von Funktionsstörungen an Armaturen und Apparaten

Die Anforderungen werden von zwei Spülmethoden erfüllt, und zwar:

- Spülverfahren mit Wasser (ZVSHK-Merkblatt)
- Spülverfahren mit Luft-Wasser-Gemisch (EN 806-4, Abs. 6.2.3)

Es können beide Spülverfahren – TRWI-gerechte Anlagenplanung vorausgesetzt – angewendet werden. Bei der Wahl des Spülverfahrens sind die werkvertraglichen Bedingungen, die Anforderungen des Anlagenbetreibers sowie die Herstelleraussagen und die Erfahrungen des Installateurs zu berücksichtigen.

■ G.1 Inbetriebnahme bei Frostgefahr

Wenn aus technischen Gründen die Trinkwasseranlage oder Teile derselben nach Dichtheitsprüfung und Spülung nicht in vollständig gefülltem Zustand verbleiben kann, so ist die Erstbefüllung zu unterlassen und eine trockene Dichtheitsprüfung durchzuführen. Die Prüfung ist mit ölfreier Luft oder inertem Gas (z.B. Stickstoff) nach dem ZVSHK-Merkblatt "Durchführung einer Druckprüfung mit Druckluft oder inerten Gasen für Trinkwasser-Installationen nach DIN 1988 (TRWI)" durchzuführen (siehe auch EN 806-4, Abs. 6.1.1). Bei einer Inbetriebnahme des Leitungsnetzes ist dann wie oben beschrieben zu verfahren (Erstbefüllung u.s.w.).

Wasserbehandlungen und technischer Beratungsdienst

■ H. Wasserbehandlungen

Trinkwasser-Installationen mit SANCO® und WICU® benötigen keine Wasserbehandlung zum Schutz gegen Korrosionsschäden. Entsprechend DIN 50930-6 müssen Werkstoffe für neue Trinkwasser-Installationen so ausgewählt werden, dass Schutzmaßnahmen durch Trinkwasserbehandlung nicht erforderlich sind.

Wird dennoch aus komfort-, technischen oder sonstigen Gründen eine Behandlung des Trinkwassers gefordert, so sind die Anforderungen der DIN 1988-200 und der DIN 50930-6 einzuhalten.

Sofern in Altanlagen Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich sind, können diese anhand der VDI-Richtlinie 6001 unter Berücksichtigung des Werkstoffes Kupfer und nach vorheriger Abstimmung mit HME durchgeführt werden.

Diese Hinweise sind auch Bestandteile der Haftungsübernahmevereinbarungen mit dem ZVSHK.

■ I. Technischer Beratungsdienst

HME bietet einen umfassenden Beratungsdienst an, der auch vor Ort zur Verfügung steht. Die Beratung umfasst alle Fragen der fachgerechten Verarbeitung, Verlegung und zum Betrieb der Anlage in Theorie und Praxis.

HME Copper Germany GmbH
Büro Osnabrück
Klosterstraße 29
49074 Osnabrück
GERMANY
Tel. +49(0)541/321-4336
Fax. +49(0)541/321-84336
E-Mail: info-rohre@HMEmetal.com

■ J. HME Copper Germany GmbH als Partner der Planer und Verarbeiter

Die zur Absicherung der Verarbeiter seit dem 01.09.1977 bestehende Gewährleistungsvereinbarungen ist ersetzt durch eine Haftungsübernahmevereinbarung mit Zusatzvereinbarung – seit 01.09.2005 mit ZVSHK.

■ K. Fazit

Mit SANCO® und WICU® können zukunftsichere Hausinstallationen mit bewährten Verbindungstechniken erstellt werden.

Zusätzliche Sicherheit besteht durch: Haftungsübernahmevereinbarungen und Partnerschaft.

SANCO® und WICU® sind eingetragene Warenzeichen der HME Copper Germany GmbH.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

● **HME Copper Germany GmbH**

Postfach 3253
58690 MENDEN
Carl-Benz-Str. 13
58706 MENDEN
DEUTSCHLAND

BÜRO OSNABRÜCK
Klosterstraße 29
49074 Osnabrück
Fon +49 541 321- 4336
Fax +49 541 321- 84336
info-rohre@HMEmetal.com

www.HMEmetal.com

Haustechnik

[DE]

SANCO® / WICU® sind eingetragene Warenzeichen der HME Copper Germany GmbH, Osnabrück.
cuprotherm®, cuprotherm CTX®, cuprotherm® PLAN sind eingetragene Warenzeichen der Wieland Werke AG, Ulm.

© Bilder KME

CE Unsere Produkte nach EN 1057 sind gemäß EU Richtlinie 89/106/EEC (BPR) und 97/23/EC (DGRL) mit CE gekennzeichnet

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.
Die Farben in diesem Prospekt sind drucktechnisch reproduziert und als annähernd zu betrachten.

Stand Oktober 2019

